

FICHA TÉCNICA

PEGABLOCK UNIBLOCK

DESCRIPCIÓN

Es un mortero premezclado en seco, diseñado para pegar block de concreto, ladrillo extruido y de milpa, tabique y tabicón. Realizar aplanados, zarpeo, afines, enjarres, entortados y repellados.

USOS RECOMENDADOS

Este recubrimiento es altamente recomendado para una variedad de aplicaciones:

- Principalmente Junteo de muros de block, tabique, barro, etc.
- Uso residencial en viviendas de cualquier tipo.
- Edificaciones verticales de múltiples niveles.
- Nivelación de superficies.

VENTAJAS

Este recubrimiento ofrece una serie de beneficios significativos:

- Fácil y rápida colocación.
- Mejor control y administración de materiales en obra.
- Predosificado en planta, asegurando una calidad uniforme comparado con el mortero hecho en sitio.

SUPERFICIES ACEPTABLES

Este recubrimiento es adecuado para una variedad de superficies, que incluyen:

- Muros construidos con block o tabique de concreto o de barro cocido.
- Superficies con absorción de agua.

Presentación: 40 y 25 kg.
Color: Gris.



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie de aplicación de estar libre de polvo, grasas, pintura, aceites, desmoldantes, ceras o cualquier otro material que pudiera interferir con la correcta adhesión. humedezca y limpie por completo la superficie antes de su colocación, asegúrese que la temperatura de la superficie este entre los 4°C y 35°C.

LIMITACIÓN DE SUPERFICIES

No aplique cuando la temperatura sea menor a 4 °C o mayor a 38 °C durante las 24 horas siguientes a su aplicación, o cuando exista la posibilidad de lluvia.

APLICACIÓN



1. Moje, humedezca o selle la superficie donde se vaya a colocar.



2. En un recipiente, agregue agua limpia.
Saco de 40kg: 8 L
Saco de 25kg: 4 a 5L



3. Dejar reposar la mezcla 10 minutos, darle un segundo batido. No agregar más agua.



4. Utilice una cuchara de albañilería para la aplicación de la mezcla sobre los cantos y posteriormente coloque la pieza y nivele.

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS SOBRE MUROS:

GROSOR O ESPESOR DE JUNTEO	RENDIMIENTO POR M2 SACO DE 40KG		RENDIMIENTO POR M2 SACO DE 25KG	
5mm	5.6	5.2	3.5	3.3
10mm	2.6	2.2	1.6	1.4
15mm	1.6	1.4	1.0	0.9
20mm	1	0.8	0.6	0.5

Nota: Los rendimientos mencionados son aproximados y se proporcionan únicamente con fines de estimación. Es crucial tener en cuenta que estos rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones específicas de la superficie y los métodos de instalación aplicados.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Color	Gris
Espesor Mínimo	5 mm
Espesor Máximo	20 mm
Resistencia a la Compresión	>150 kg/cm ²
Absorción de Agua (%)	>4%
Densidad de la Pasta	1,650 kg/cm ³
Fraguado Inicial	20 minutos
Tiempo de Almacenaje	12 meses en lugar fresco y seco en su empaque original

GARANTÍA

- Tener a mano el ticket, factura o comprobante de compra del producto.
- Presentar su reclamación a nuestros números telefónicos: **800 847 7000** en Monterrey o de manera gratuita desde el interior de la República al **800 847 7000**. También puede hacerlo mediante correo electrónico a **contacto@uniblock.com.mx**
 - Un representante autorizado del fabricante se pondrá en contacto con el cliente para verificar el comprobante de compra, el producto y su instalación. Uniblock México no asume responsabilidad por daños, gastos derivados de la instalación, uso o reventa del material.
 - Si el representante determina que el defecto es imputable a la fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material afectado. El cliente deberá seguir las instrucciones de embarque y obtener autorización para devolver el producto. La reposición del material se realizará directamente en la fábrica en un plazo máximo de 30 días después de la evaluación del representante.