

FICHA TÉCNICA

PLASTER MASILLA UNIBLOCK

DESCRIPCIÓN

Acabado en polvo base cemento y agregados, que al mezclarlo con agua forma una pasta de fácil aplicación ideal para recubrir muros de block, sustituyendo el proceso de zarpeo y afine.

USOS RECOMENDADOS

- Predosificado de planta, listo para usarse al agregar agua.
- Optimiza inventario de materiales al tener todo en un sólo saco.
- Fácil y rápida colocación, no requiere mano de obra especializada.
- Para recubrir superficies de block, barro block y ladrillo.
- Como capa base para corregir ligeros problemas de desplomes de forma práctica.
- Uso interior y exterior.

RECOMENDACIONES

- Use guantes y lentes de seguridad. Este material es alcalino al mezclarse con agua, evite el contacto con ojos y piel. El material se adhiere a piel y ojos si llega a secarse.

CURADO

Para lograr una mayor dureza y mejor consistencia en acabados, cure el material después de 5 horas de haber sido instalado, humedeciendo la superficie una o dos veces diarias por lo menos durante los siguientes dos días. En lugares con climas muy cálidos, esta operación debe ser más frecuentes, o en defecto agregue de 0.5 a 1 litro de Sellador por cada saco de 40 kg.

Presentación: 40 y 25 kg.
Color: Blanco.



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Antes de colocar el producto asegúrese que la superficie esté limpia, libre de polvo, grasas, pinturas, aceites, agentes desmoldantes, ceras o cualquier otro agente que pueda interferir con una correcta adhesión. Se recomienda que la superficie este plomeada y en buen estado estructural, a fin de mejorar el rendimiento del producto, se recomienda retirar excesos de mortero entre las juntas de los blocks o elementos que formen el muro.

Antes de aplicar es recomendable humedecer la superficie, ya que esto asegurará un recubrimiento final de mejor apariencia y dureza.

LIMITACIONES DE USO

- No se aplique PLASTER MASILLA UNIBLOCK cuando se espere que la temperatura baje de 4°C o suba 40° C durante las 24 horas siguientes a su aplicación, o cuando exista la probabilidad de lluvia.
- No agregar más agua después de mezclado, ya que esto reduce la dureza final del material y resulta manchas de color blanco más claras que el resto del producto.

APLICACIÓN



1. Usando un hacha o martillo pequeño, retire cualquier exceso de mortero que sobresalga de las juntas de cemento en el muro, así como cualquier otro desperfecto que no forme parte de la superficie.



2. Asegúrese que esté libre de sustancias que puedan interferir con una correcta adherencia.



3. Humedecer en su totalidad la superficie a recubrir.



4. En un recipiente, agregue agua limpia.
Saco de 40kg: 8 L
Saco de 25kg: 5L



5. Añada gradualmente el contenido del saco al recipiente, permitiendo que el polvo se mezcle con el agua de manera uniforme.



6. Mezcle hasta obtener una pasta suave y homogénea, libre de grumos.



7. Deje que la mezcla repose durante 10 minutos para permitir la activación de los aditivos químicos del producto.



8. Utilizando una llana lisa aplique Plaster Masilla Uniblock, presionando con firmeza sobre la superficie.



9. Cuando se pierda el espejo de agua podrá realizar el acabado deseado, puede utilizar: flota o esponja, con movimiento suaves circulares o lineales.

RENDIMIENTOS

GROSOR O ESPESOR	RENDIMIENTO POR M ² SACO DE 40KG		RENDIMIENTO POR M ² SACO DE 25KG	
3mm	9.4	8.8	5.9	5.5
4mm	8.2	7.4	5.1	4.6
5mm	6.6	5.6	4.1	3.5
6mm	5.2	4.5	3.3	2.8
7mm	4.2	3.5	2.6	2.2

Nota: Los rendimientos mencionados son aproximados y se proporcionan únicamente con fines de estimación. Es crucial tener en cuenta que estos rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones específicas de la superficie y los métodos de instalación aplicados.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Densidad Aparente en Polvo	1.100 kg/m ²
Agua de Mezclado	20% (4L/saco)
Fraguado Inicial/Final	3 a 4 hrs/6 a 7 hrs
Absorción de Agua	4%
Resistencia a la Compresión	50 kg/cm ²

GARANTÍA

- Tener a mano el ticket, factura o comprobante de compra del producto.
- Presentar su reclamación a nuestros números telefónicos: **800 847 7000** en Monterrey o de manera gratuita desde el interior de la República al **800 847 7000**. También puede hacerlo mediante correo electrónico a contacto@uniblock.com.mx
 - Un representante autorizado del fabricante se pondrá en contacto con el cliente para verificar el comprobante de compra, el producto y su instalación. Uniblock México no asume responsabilidad por daños, gastos derivados de la instalación, uso o reventa del material.
 - Si el representante determina que el defecto es imputable a la fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material afectado. El cliente deberá seguir las instrucciones de embarque y obtener autorización para devolver el producto. La reposición del material se realizará directamente en la fábrica en un plazo máximo de 30 días después de la evaluación del representante.