

FICHA TÉCNICA

UNICRETO PULIDO UNIBLOCK

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento de acabado con apariencia a concreto pulido, ideal para exteriores y interiores.

PRECAUCIÓN

Este material es alcalino al mezclarse, evtta el contacto con ojos y piel.

RENDIMIENTO APROXIMADO

Un saco de UNICRETO PULIDO UNIBLOCK el rendimiento a un espesor da 1 mm es de 1.19 kg/m² por saco de 20 kg, los rendimientos pueden variar dependiendo de la aplicación.

**Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones de la superficie y los métodos de instalación utilizados.

LIMPIEZA

Limpie herramientas y manos usando agua, no espere a que seque el material.

LIMITACIONES DE USO

- No utilice cuando la temperatura sea menor a 4º C.
- No lo aplique en tableros de partículas, aglomerados, compuestos para parchar pisos de yeso, metal o sustratos similares dimensionalmente inestables.

Presentación: 20 kg.
Color: Gris.



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Toda superficie de instalación deberá estar seca y nivelada. El sustrato debe ser estructuralmente rígido y estar libre de polvo, aceite, grasa, pintura, sarro, cera, agentes de curado, selladores, desmoldantes o cualquier sustancia que pudiera interferir con la acción adhesiva de este producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Use guantes y lentes de seguridad.
- El material se adhiere a la piel y ojos si llega a secarse.

TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS

El cemento al mezclarse con agua o látex, da como resultado un material altamente alcalino. Si llegara a tener contacto con los ojos y piel, enjuague con agua abundante. En caso de ingestión accidental, tome de 1 a 2 vasos de agua, para diluir. No induzca al vómito. Consulte a un médico de inmediato, no inhale el polvo.

APLICACIÓN



1. En un recipiente limpio, vierta 8 litros de agua y agregue un saco de 20 kg de UNICRETO PULIDO UNIBLOCK.



2. Mezcle lenta y uniformemente con una cuchara de albañil o un taladro mezclador de baja velocidad (aproximadamente 150 r.p.m.) hasta obtener una consistencia suave. Evite el exceso de mezclado y la inclusión de aire.



3. Deje reposar la mezcla por 10 a 15 minutos y luego vuelva a mezclar sin agregar agua o polvo.



4. Aplique la primera capa de 2 mm de espesor con una llana lisa y deje secar por 30 minutos.



5. Aplique una segunda capa hasta obtener el espesor adecuado para pulir la superficie.

GARANTÍA

- Tener a mano el ticket, factura o comprobante de compra del producto.
- Presentar su reclamación a nuestros números telefónicos: **800 847 7000** en Monterrey o de manera gratuita desde el interior de la República al **800 847 7000**. También puede hacerlo mediante correo electrónico a contacto@uniblock.com.mx
 - Un representante autorizado del fabricante se pondrá en contacto con el cliente para verificar el comprobante de compra, el producto y su instalación. Uniblock México no asume responsabilidad por daños, gastos derivados de la instalación, uso o reventa del material.
 - Si el representante determina que el defecto es imputable a la fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material afectado. El cliente deberá seguir las instrucciones de embarque y obtener autorización para devolver el producto. La reposición del material se realizará directamente en la fábrica en un plazo máximo de 30 días después de la evaluación del representante.