

FICHA TÉCNICA

UNIKUM UNIBLOCK

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento diseñado para un acabado decorativo tipo chukum para pisos y muros con sellador integrado.

USOS RECOMENDADOS

- Para un acabado final a pisos, muros y cielos.
- Para interiores y exteriores.
- Se puede aplicar sobre aplanado de mortero, panel de fibrocemento y panel de yeso.

RENDIMIENTO APROXIMADO

Tipo de acabado pulido UNIKUM UNIBLOCK 7 m² a un espesor de 1 a 3 mm por saco de 20kg.

**Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo de las condiciones de la superficie y los métodos de instalación utilizados.

LIMPIEZA

Limpiar con agua correctamente manos y herramientas de trabajo, antes de que seque el material.

LIMITACIONES DE USO

Para aplicación sobre superficies de concreto, aplíquese en rangos de temperatura entre 4 °C y 40 °C.

Presentación: 20 kg.
Color: Beige.



PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Toda superficie de instalación deberá estar seca y firme, libre de polvo, aceite, grasa, pintura, cera, agentes de curado, desmoldante o cualquier sustancia que pueda interferir con la acción adhesiva de éste producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Use guantes y lentes de seguridad.
- El material es alcalino el mezclarse con agua o látex, se adhiere a la piel y ojos si llega a secarse, evite el contacto.
- No inhale el polvo.

TRATAMIENTO DE PRIMEROS AUXILIOS

- Si el producto tiene contacto con ojos y piel enjuague con abundante agua.
- En caso de ingestión accidental, beba 1 litro de agua, para diluir. No induzca al vómito, consulte a un médico de inmediato.

APLICACIÓN



1. En 6 litro de agua agregue gradualmente un saco de UNIKUM UNIBLOCK y mezcle hasta obtener una pasta suave, homogénea y libre de grumos.



2. Moje o selle la superficie donde se vaya a colocar el UNIKUM UNIBLOCK.



3. Con una llana metálica de acero inoxidable aplique la primera capa de UNIKUM UNIBLOCK a un espesor de 1 a 2mm.



4. Deja reposar 30 minutos y posterior aplica la segunda capa de UNIKUM UNIBLOCK en capa delgada para pulir la superficie con la llana metálica de acero inoxidable por medio de fricción.



5. Para dar una apariencia altamente pulida recomendamos rociar durante el proceso de fricción con la llana metálica de acero inoxidable, SELLADOR EM UNIBLOCK 3 a 1.

GARANTÍA

- Tener a mano el ticket, factura o comprobante de compra del producto.
- Presentar su reclamación a nuestro número telefónico: **800 847 7000**, también puede hacerlo mediante correo electrónico a contacto@uniblock.com.mx.
 - Un representante autorizado del fabricante se pondrá en contacto con el cliente para verificar el comprobante de compra, el producto y su instalación. Uniblock México no asume responsabilidad por daños, gastos derivados de la instalación, uso o reventa del material.
 - Si el representante determina que el defecto es imputable a la fábrica, la responsabilidad del fabricante se limitará a reponer el material afectado. El cliente deberá seguir las instrucciones de embarque y obtener autorización para devolver el producto. La reposición del material se realizará directamente en la fábrica en un plazo máximo de 30 días después de la evaluación del representante.